


Terasová Prkna PVC

Složení:	<ul style="list-style-type: none"> • 45% – dřevěná moučka • 55% – polyvinylchlorid (PVC) • 3,5% – obohacující přísady
Rozměry:	<ul style="list-style-type: none"> • tloušťka – 25 mm (± 1,5 mm) • šířka – 150 mm (± 1,5 mm) • délka – 3500; 4000 mm (± 5 mm) • lineární stupnice – 2,7 kg/mb (-5%/+10%)

Vlastnosti a charakteristiky:	<ul style="list-style-type: none"> • použití v teplotách -40°C/+60°C • nízká absorpce vody <0,5% (mrazuvzdornost) • vysoká odolnost proti UV záření • vysoká odolnost proti lomu (s výjimkou lomů způsobených nárazovým zatížením) • vysoká odolnost proti hnilobě a hnilobě způsobené přímým napadením houbami a bakteriemi • vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu
--------------------------------------	--

Použití:	<ul style="list-style-type: none"> • tarasy • schodiště • uličky • balkony • ploty • výstavba venkovního bazénu • oplocení
-----------------	---

Vnější vrstva desky je obohacena zušlechťujícími a barvicími přísadami, které dodávají desce požadovanou barvu a vzhled a chrání ji před UV zářením, teplotou a vlhkostí.



Dostupné barvy:

Hnědý

Cotto

Grey

Grafit


Palubní desky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných místnostech nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna).

Před instalací si přečtěte pokyn na adrese www.liderwood.cz.

Během prvního období používání se kompozitní desky vlivem vnějších podmínek zkvalitní. Po několika měsících se barva ustálí a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou odchylovat od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo strukturní odchylky. Prkna mohou podléhat mírným deformacím (~1,5 %).

Dostupné dokumenty:

- Záruční list
- Montážní návod
- Zásady používání a péče o systém terasových desek Ecotravers